FULL-VISION

FULL VISION EI60 - sans résistance aux UV

Référence Commerciale : C EI60 FV

FVF-0003

PV FEU : 11-A-679 **FEU :** E60-EI60 / R/V

RESISTANCE AUX CHOCS : 1B1 G.C.
(NF EN 12600)

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100mm mini • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98
CADRE	Bois européen (dont le PIN) ou exotique (massif ou LCA) de section mini 100 x 60 (selon mise en œuvre)
DOMAINE DIMENSIONNEL (HT Full Vision en mm)	**Position PAYSAGE** : Hauteur : 380 à 2950 / Largeur : 500 à 1050 (vitrage 1050 maxi/module) Nombre de module infini Masse surfacique sans PVB : 68kg/m^2 Masse surfacique avec PVB : 74kg/m^2
VITRAGE	Vitrage feuilleté EI60 (selon NF EN 14449) avec joint de vitrage intumescent Joint verticale (ép. 5mm) en silicone translucide coupe-feu épaisseur 27mm et d'un poids de 60 Kg/m²
FINITIONS	A peindre / A vernir

VARIANTES ADMISES

Assemblage spécifique :
- Double pareclosage affleurant
- Montage en cloison vitrée droite ou à facettes avec poteau d'angle
(Détail de mise en œuvre sur BE/NP/409)

Vitrages :
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ou sérigraphiés

Montage en milieu humide :
Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage + finition silicone

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)